



ESMALTE CONVERTIDOR DE ÓXIDO BRILLANTE COLOR

CONVEROX ESMALTE convertidor

Código de Producto - ref. Hoja de Datos de Seguridad (MSDS)

120

Descripción	Esmalte sintético anticorrosivo color de terminación brillante y de acción simultánea, convierte el óxido, protege y decora superficies metálicas cumpliendo la función de antióxido convertidor y esmalte sintético de terminación.
Características	Esmalte convertidor de óxido formulado con transformadores activos de óxido que previenen, detienen y transforman el óxido de hierro en una capa protectora inerte.
Usos	Adecuado para pintar directamente sobre superficies metálicas en interiores y exteriores cumple la función de antióxido convertidor y esmalte sintético de terminación.
Rendimiento	10 a 14 m ² /Litro y por mano según tipo y absorción de la superficie.
Colores preparados Plaviconcolor	Blanco, Negro, Azul Marino, Gris, Marrón, Bermellón, Verde Inglés, Amarillo, Blanco y Negro Satinado. Entonado con Entonadores Universales hasta 30 cm ³ /litro.
Secado	Al tacto 6 horas. Secado final a las 24 horas.
Limpieza y dilución	Las herramientas se limpian con aguarrás mineral de calidad, que también puede ser utilizada como diluyente.
Presentación	250, 500 cm ³ , 1, 4 y 20 Litros.
Preparación de la superficie	En todos los casos, las superficies a pintar deben estar firmes, secas y limpias. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado), grasitud o pintura dejándola firme y seca. Eliminar restos de pintura mal adheridos. Si fuera necesario utilizar removedor de pinturas.
Aplicación	Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. Aplicar de 2 a 3 manos a pincel, rodillo o soplete. Dejar secar entre manos. Aplicaciones sobre distintas superficies metálicas Nueva Desengrasar la superficie y una vez seca y limpia la superficie aplicar Converox. Con pintura Lijar y limpiar. Con pintura deteriorada Eliminar restos de pintura y aplicar en el sector metálico expuesto. Superficie oxidada Eliminar completamente escamas y resto de óxido con cepillo de acero y/o espátula; lijar y aplicar Converox en forma inmediata de lograda la eliminación de restos de óxido. Recuerde que el rodillo/pincel deben estar secos y limpios, evitando que contengan polvillo. Aplicar en lugares y en días en los que no haya ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación antes que ésta seque.
Recomendaciones	Evite aplicar Converox en sectores expuestos en forma directa al sol y en días muy calurosos ya que puede perjudicar la película aplicada por la veloz evaporación de los solventes.
Recomendaciones de seguridad	Trabajar en ambientes ventilados evitando la inhalación de los vapores del producto. Si fuera necesario utilice mascarilla con filtro para vapores orgánicos.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Color Blanco exclusivamente

Densidad: 0.90 - 1.16
Viscosidad: 72 - 86 uk (unidades krebs) 25°C
Sólidos: 55 - 71 %

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

N° de ONU : 1263

Producto inflamable Clase 3 de 2° categoría.

No apagar con agua.

Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO₂) o Polvo Químico.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762