

WEBER PRESTIGE

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

Tipo de producto

Pastina de acabado fino de altas prestaciones

Aspecto

Polvo de color

Composición

Cemento blanco, resina redispersable, áridos calcáreos, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos.

Densidad del polvo

1.5 g/cm³

Contenido de Sólidos

100%

Presentación

Bolsa plástica de 2kg y 5kg (caja de 7 unidades x2kg y caja 4 unidades x5kg)

Conservación

18 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Preparación de la Pasta

600ml de agua por bolsa de 2kg.

Densidad de la Pasta

1.6 g/cm³

Tiempo de reposo después del amasado

2 minutos

Vida de la Pasta

1 hs. (aprox.)

Tiempo de secado al tacto

3/4 hs. (dependiendo de las condiciones ambientales)

Tiempo de puesta en servicio

2 días

PRESTACIÓN FINAL

Resistencia a la compresión (IRAM 45073)

15 Mpa

Resistencia a la flexión (IRAM 45073)

3.5 Mpa

Determinación de VOC (ISO 16000)

<1000 "muy baja emisión"

Capilaridad

<1 g/dm² min 1/2

Retracción

1,48 mm/m

MODO DE USO

Procedimiento para la colocación:

1. Colocar agua limpia en el balde. Luego agregar **weber prestige** paulatinamente. Mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500rpm) hasta obtener una pasta homogénea.
2. Rellenar las juntas con una llana de caucho, extendiendo el producto en diagonal a las juntas y presionando la masa sobre ellas.
3. Realizar el acabado con una esponja húmeda una vez iniciado el endurecimiento (cuando desaparezca el brillo superficial del mortero).
4. La limpieza final debe hacerse con el producto completamente endurecido (mínimo 24hs), enjuagando la superficie con agua limpia o con un paño humedecido.

Recomendaciones

- Utilizar siempre mano de obra calificada
- Las juntas deben estar limpias de polvo.
- Antes de tratar las juntas, es aconsejable dejar transcurrir entre 24/48 hs. desde la colocación del piso o revestimiento, en función de las condiciones climáticas.
- Piezas porosas o rugosas: antes de rejuntar, protegerlas con **weber protector cerámicos** o cera en pasta para evitar que se manchen y facilitar la limpieza de la superficie final.
- No utilizar como lechada.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C
- Evitar aplicar en tiempo lluvioso o muy húmedo, con riesgo de heladas o insolación directa.
- Debe respetarse el agua de amasado indicada. El exceso de agua dificulta la limpieza y el acabado final.
- Gracias a su impermeabilidad, es aconsejable mezclar hasta conseguir una pasta uniforme y homogénea.
- Humedecer los bordes en cerámicas de media y alta absorción

Observaciones

Para juntas estancas y/o antiácidas utilizar **weber epoxi plus**

En piscinas o construcciones sumergidas utilizar **weber epoxi plus** o **weber prestige**.

RENDIMIENTO

Ancho de junta	Tamaño de la pieza (en cms)		
	30 x 30	45 x 60	60 x 60
2 mm	0,14	0,102	0,075
4 mm	0,28	0,203	0,15
6 mm	0,42	0,305	0,23
8 mm	0,56	0,406	0,3
10 mm	0,7	0,507	0,475
15 mm	1,05	0,761	0,57

PRECAUCIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad. Por cualquier duda sobre el uso del producto, llame a nuestra línea de consulta gratuita **ServiPlus, 0800-800- Weber(93237)**.

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente