

Tacurú

Hoja técnica

DESCRIPCIÓN

Aditivo vinílico líquido formulado para usos múltiples: regulador de la evaporación del agua en morteros, pinturas y revestimientos, consolidación de superficies, plastificante.

COMPOSICIÓN

Resinas vinílicas en solución acuosa y aditivos químicos especiales.

RENDIMIENTO

El rendimiento dependerá del uso y la dosificación adoptada.

MODO DE EMPLEO

- Preparar solución **Tacurú**: Agua según las siguientes indicaciones:
- Interior: 1:4 por cada kg de material;
- Exterior: 2:4 por cada kg de material;
- Revestimientos cementicios: 1:9 por cada 5 kg de material;
- Pinturas a la cal: 1:5 por cada 3,5 kg de material;
- Para consolidación de superficies: 1:8 primera mano y 1:4 segunda mano.
- Adicionar al agua de empaste a la mezcla según las dosificaciones recomendadas.

OBSERVACIONES

- El producto no debe ser utilizado como promotor de adherencia, ni se debe aplicar sobre el mismo ningún tipo de revoque.
- Como promotor de adherencia en muros utilizar **weberprim IC52 fibrado**.
- Como promotor de adherencia en pisos utilizar: **weber primer**.
- No incorporar a mezclas que vayan a permanecer sumergidas en agua.

RECOMENDACIONES

- Antes de utilizar el producto consultar siempre la hoja de seguridad.
- Temperatura de aplicación: entre 10 °C y 30 °C.
- Respetar las dosificaciones recomendadas.

PRESENTACIONES

Baldes de 1, 4, 10 y 20 litros y tambores de 200 litros.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquida

Color: banco

Densidad: 1 – 1,1 kg/l

pH: 4 – 5

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.